

свойства. В отсутствие внеш. воздействия в Ж. к. анизотропны диэлектрическая проницаемость (тензор ϵ_{ik}), диамагн. восприимчивость (χ_{ik}), электропроводность (σ_{ik}) и теплопроводность (κ_{ik}). В Ж. к. наблюдаются *двойное лучепреломление и дихроизм*.

Общие сведения. Ж. к. были открыты в 1888 Ф. Рейнитцером (F. Reinitzer), но долгое время оставались мало изученными. Вторично интерес к Ж. к. возник в связи с перспективами их использования (см. ниже). Ж. к. состоят из молекул удлинённой или дискообразной формы, взаимодействие между к-рыми стремится выстроить их в определ. порядке (см. *Межмолекулярное взаимодействие*). При высоких темп-рах тепловое движение препятствует этому и вещество представляет собой обычную жидкость. При темп-рах ниже критической в жидкости появляется выделенное направление, вдоль к-рого преим. ориентированы длинные или короткие оси молекул. В случае двусосных Ж. к. упорядочены ориентации как длинных, так и коротких осей молекул. Небольшие отклонения осей от выделенного направления обусловлены тепловыми колебаниями молекул.

По способу получения Ж. к. делятся на термотропные и лиотропные. Термотропные Ж. к. образуются при нагревании твёрдых кристаллов или охлаждении изотропной жидкости и существуют в определ. температурном интервале. Лиотропные Ж. к. образуются при растворении твёрдых органических веществ в разл. растворителях, напр. в воде. И те и другие обычно имеют неск. модификаций — ждкокристаллическ. фаз, каждой из к-рых на фазовой диаграмме соответствует определ. область. Температурный интервал существования жидкокристаллических фаз зависит от вещества и может находиться как при низких (до -60°C), так и при высоких темп-рах (до 400°C).

Известно неск. тысяч органических соединений, образующих Ж. к. Молекулы типичного термотропного Ж. к. — 4-метоксибензилден-4'-бутиланилина (МББА) по форме похожи на стержни (рис. 1). Наличие 2 или 3 бензольных колец в молекуле типично для Ж. к. Если молекулы




Рис. 1. Структурная формула МББА

Ж. к. содержат 1 кольцо, то структурой единицей стержнеобразной формы оказываются 2 связанные молекулы. Вместо бензольных колец в молекулах Ж. к. встречаются циклогексановые, бисциклооктановые и гетероциклические фрагменты. Центральные мостики, связывающие кольца и концевые фрагменты, разнообразны. К лиотропным Ж. к. относятся системы мыло — вода, представляющие собой растворы т. п. амфи菲尔ных соедине-




Рис. 2. Лиотропная ламеллярная фаза.




Рис. 3. Структурная формула бензил-гекса-алканоатов.

ний. Молекулы таких веществ состоят из двух частей, одна из к-рых (поларная головка) обладает дипольным электрическим моментом, растворима в воде, но нерастворима в углеводородах, а вторая (углеводород-

ная цепочка), наоборот, нерастворима в воде. Такая избирательность приводит к возникновению ламеллярных (слоистых) фаз в водных растворах, в к-рых полярные головки амфи菲尔ов обращены к водным слоям, а углеводородные цепочки — друг к другу, образуя бислои (рис. 2).

К веществам с дискообразными молекулами относятся, напр., бензол-гекса-алканоаты (рис. 3). В процессе карбонизации органических веществ (конечные продукты — коксы и графит) вследствие термич. разрушения и хим. реакций образуются большие дискообразные молекулы и соответствующие углеродистые Ж. к. как промежуточные состояния.

Известны также полимерные Ж. к., в к-рых жидкокристаллическая структура образуется либо стержнеобразными фрагментами оси, цепей молекул (линейные и полимеры), либо боковыми цепями, присоединёнными к оси, цепи гибкими связями (грабеневые полимеры).

Структура и классификация фаз. Для описания дальнего ориентации порядка молекулярных осей вводят единичный вектор L , наз. директором, указывающим направление, вдоль к-рого в среднем ориентированы выделенные молекулярные оси (см. *Дальний и ближний порядок*). В известных одноосных Ж. к. ориентация порядка не является полярным, т. е. в таких Ж. к. направления L и $-L$ эквивалентны, и все физ. свойства в них зависят только от квадратичных комбинаций компонент вектора L . Одноосные жидкокристаллические структуры (фазы) принято классифицировать по виду фазовой плотности вещества $\rho(r)$ (r — пространств. координата) и их локальной ориентации $L(r)$. Фаза с $\rho = \text{const}$ и $L = \text{const}$ наз. нематическим Ж. к. Нематич. Ж. к., как и обычная жидкость, характеризуется хаотич. распределением центров тяжести молекул (рис. 4). Благодаря сильному рассеянию света на



Рис. 4. Нематические жидкости кристаллы.




Рис. 5. Дисклинации в нематических жидкостях кристаллах: а — дисклинации (указанны стрелками), наблюдаемые в поляризационный микроскоп; жирные линии, напоминающие хвосты комет, — области, где директор плавно изменяет ориентацию; б — ориентация молекул в окрестностях точек выхода дисклинаций на плоскость рис.

б

тепловых флуктуациях ориентации $L(r)$ нематич. Ж. к. выглядит как мутная непрозрачная жидкость. В поляризаторе, микроскоп видны тонкие нити (отсюда название, от греч. нэма — нить), к-рые связаны с особенностями