

$\sigma < 10^5 \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$  при комнатной темп-ре и растёт при повышении темп-ры. Расплавы с  $\sigma \geq 5 \cdot 10^5 \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$  относят к жидким металлам, с  $\sigma = (1-5) \cdot 10^5 \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$  — к жидким полуметаллам,  $\sigma < 10^8 \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$  — к жидким диэлектрикам. Граница между этими группами веществ условна. Однако появление полупроводниковых свойств связано с перестройкой электронного спектра и образованием в ём области с низкой плотностью состояний, в к-рой электронные состояния локализованы (см. ниже).

Ж. п. открыты А. Ф. Иоффе и А. Р. Регелем в нач. 50-х гг. В отличие от электролитов ( $\sigma < 10^2 \text{ См} \cdot \text{м}^{-1}$ ), в них проводимость является не ионной, а электронной. В этой связи Ж. п. наряду с жидкими металлами наз. электронными расплавами. Ж. п. из-за отсутствия дальнего порядка относятся к числу неупорядоченных систем. В них доминирует ковалентная связь. Поэтому пространств. распределение потенциала (потенци. рельеф) для электрона формируется гл. обр. локальной конфигурацией атомов, т. е. определяется ближним порядком и не является периодическим. Высокая проводимость ми. Ж. п. обусловлена тем, что хаотич. компонента потенциала невелика.

Ж. к. образуются при плавлении кристаллич. ковалентных полупроводников, если сохраняются ковалентные межкатомные связи (Se, соединения типов  $A_2B^{VI}$ ,  $A^{II}B^{VI}$ ,  $A^{III}B^{VI}$ ,  $A_2^{III}B_3^{VI}$ ,  $A^{IV}B^{IV}$ ,  $A_2^{V}B_3^{VI}$  и др.). В этом случае плавление сопровождается уменьшением либо незначит. ростом электропроводности и уменьшением плотности. Однако в ряде случаев в процессе плавления твёрдого полупроводника происходит разрушение ковалентных связей, изменение ближнего порядка и резкое увеличение концентрации электронов проводимости, приводящее к переходу в металлич. состояния (Ge, Si, соединения типов  $A^{II}B^{V}$ ,  $A^{III}B^{V}$ ,  $A_2^{II}B^{IV}$  и др.). В этом случае электропроводность резко (1—3 порядка) возрастает при одноврем. увеличении плотности и координац. числа. Резкое увеличение концентрации электронов проводимости обуславливает аномально высокое значение энтропии плавления.

Температурная зависимость электропроводности Ж. п. в широком интервале темп-р описывается выражением:

$$\sigma = \sigma_0 \exp(-\Delta E/2kT),$$

где  $\sigma_0$  — медленно изменяющаяся ф-ция  $T$ ;  $\Delta E$  — практический постоянная энергия активации проводимости. Роль запрещённой зоны, обуславливающей активацию, характер проводимости, играет область энергии вблизи минимума плотности состояний в энергетич. спектре электронов. При достаточно глубоком минимуме в его окрестности формируется зона почти локализованных состояний с малой подвижностью (п с е в д о ш е л ь).

Ж. п. имеют высокие значения термоэдс, к-рая уменьшается с темп-рой. При этом постоянная Холла, как правило, отрицательна (см. Холла эффект). Ж. п. в основном мало чувствительны к примесям и практически нечувствительны к радиац. воздействиям. Однако в ряде случаев ( $Tl_2B^{VI}$  и др.) наблюдается заметное влияние отклонений от стехиометрии и нек-рых примесей на электрич. свойства, что позволяет говорить о возможности их легирования. Вязкость Ж. п. уменьшается при повышении темп-ры, особенно вблизи  $T_{pl}$ . В нек-рых Ж. п. ( $Se$ ,  $Sb_2S_3$  и др.) обнаружен т. н. эф-кт переключения — появление отрицательного дифференциального сопротивления в сильных электрич. полях и возникновение релаксац. колебаний, управляемых параметрами цепи.

Ж. п. перспективны как термоэлектрич. и радиотехнич. материалы. Ряд Ж. п. (халькогениды Cu и особенно сплавы  $Cu_2S-Cu_2Te$ ) отличается повышенными значениями дифференц. термоэдс, что при высоких темп-рах ( $> 1500 \text{ K}$ ) делает их перспективными как материалы гетерофазных термоэлементов. Кроме того, они могут использоваться для радиаци-

онно стойких высокотемпературных термисторов и переключателей.

Лит.: Мотт Н., Дэвис Э., Электронные процессы в некристаллических веществах, пер. с англ., 2 изд., т. 1—2, М., 1982; Катлер М., Жидкие полупроводники, пер. с англ., М., 1980; Регель А.Р., Глазов В.М., Физические свойства электронных расплавов, М., 1980; и х. ж., Законоомерности формирования структуры электронных расплавов, М., 1982; Полтавцев Ю.Г., Структура полупроводниковых расплавов, М., 1984. В. М. Глазов.

**ЖИДКОСТНЫЕ ЛАЗЕРЫ** — лазеры, в к-рых активной средой является жидкость. Практич. применение имеют 2 типа Ж. л., существенно отличающиеся и доопределяющие друг друга по свойствам излучения. Ж. л. на красителях допускают непрерывную перестройку длины волны  $\lambda$  излучения. При смене красителей они могут генерировать  $\lambda$  от 322 до 1260 нм как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Способность к перестройке обусловлена широкими электронно-колебательными полосами спектров молекул (см. Лазеры на красителях).

Ж. л. на неорганич. жидкостях (работающие в импульсном и непрерывном режимах) превосходят по удельной мощности и энергии твердотельные лазеры, т. к. при той же концентрации активных частиц они допускают эффективное охлаждение активного вещества путём его прокачки через резонатор и теплобомбашник. В существующих Ж. л. на неорганич. жидкостях активными частицами являются ионы редкоземельных элементов (гл. обр.  $Nd^{3+}$ ), входящих в состав жидкого люминофора. Люминофор представляет собой смесь хлороксида ( $POCl_3$ ,  $SOCl_2$ ,  $SeOCl_2$ ) с к-той Люиса ( $SnCl_4$ ,  $ZrCl_4$  и др.). Напр., в Ж. л. на люминофоре  $POCl_3-SnCl_4-Nd^{3+}$  ион  $Nd^{3+}$  окружён 8 атомами O, входящими в состав молекулы  $POCl_3$  (рис.). Свет накачки поглощается ионами  $Nd^{3+}$ , обладающими широкими полосами возбуждения. Большое времена жизни метастабильных уровней  $Nd^{3+}$  позволяют достичь порога генерации. Разработаны также Ж. л., в к-рых ионы  $Nd^{3+}$  входят в качестве активной примеси в жидкие хлориды Al, Ga, Zr и др. или их смеси.

Свойства Ж. л. с ионами  $Nd^{3+}$  являются промежуточными между свойствами твердотельных неодимовых лазеров на стекло и на кристаллах. Особенности этих Ж. л. определяются свойствами ионов  $Nd^{3+}$ , работающих по четырёхуровневой схеме. При накачке из осн. состояния ионов  $Nd^{3+}$  (уровень  $4I_{15/2}$ ) в их интенсивные полосы поглощения в областях длин волн 0,58, 0,74, 0,8 и 0,9 мкм они вследствие безызлучат. релаксации быстро переходят на метастабильный уровень  $4F_{3/2}$ . Генерация обычно происходит при переходах с уровня  $4F_{3/2}$  на уровень  $4I_{11/2}$  «приподнятый» над осн. уровнем примерно на  $2000 \text{ см}^{-1}$  и поэтому практически ненаселённый. Это определяет малый порог генерации и относительно большие кид (3—5%). Энергия генерации  $\geq 1 \text{ кДж}$ , мощность в непрерывном режиме и в режиме повторяющихся импульсов  $> 1 \text{ кВт}$ . Это определяет область применения таких Ж. л.: лазерная технология, медицина, накачка др. лазеров и т. п. Возбуждение Ж. л. производят ксеноновыми лампами.

Оси. недостаток, присущий всем Ж. л.— относительна малая направленность излучения (большая расходимость). Применением активной коррекции или методов обращения волнового фронта можно устранить этот недостаток.

Лит.: Справочник по лазерам, пер. с англ., под ред. А. М. Прохорова, т. 1—2, М., 1978; Анникев Ю. Г., Жаботинский М. Е., Кравченко В. Б., Лазеры на неорганических жидкостях, М., 1986.

М. Е. Жаботинский.

**ЖИДКОСТЬ** — вещество в конденсир. состоянии, промежуточном между твёрдым и газообразным. Область существования Ж. ограничена со стороны низких темп-р фазовым переходом в твёрдое состояние (кристаллизация).