

перпендикулярных электродов. Когда к паре таких электродов приложено напряжение, превышающее напряжение зажигания разряда, в ячейке возникает свящующийся разряд. Комбинируя адресацию и последовательность приложения напряжений, можно получать разные изображения. В качестве источника свечения используется катодное тлеющее свечение, собственное свечение столба разряда или возбуждаемое излучением плазмы свечение люминофора.

Различают три вида панелей: ГИП пост. тока с внешн. адресацией, ГИП пост. тока с внутр. адресацией (с самосканированием) и ГИП перем. тока.

ГИП пост. тока с внешн. адресацией содержат стеклянные пластины, на нижней из к-рых расположены параллельные горизонтальные (строчные) электроды, а на верхней — вертикальные (столбцовые) полуупрозрачные электроды. Газовый зазор между электродами обеспечивается перфорированной диэлектрической пластиной. Собранная конструкция по периметру герметизируется и наполняется газом. Токоограничивающие resistorы либо выполняются навесными, либо наносятся в плющичном исполнении на стекло самой панели.

Лит.: Каганов И. Л., Ионные приборы, М., 1972; Яблонский Ф. М., Системы отображения информации, М., 1983; Быстров Ю. А., Литвак И. И., Переcанов Г. М., Электронные приборы для отображения информации, М., 1985.

В. Д. Соболев.

**ИОННЫЕ РАДИУСЫ** — см. в ст. Атомный радиус.  
**ИОННЫЕ СУПЕРПРОВОДНИКИ** (твёрдые электролиты) — вещества, обладающие в твёрдом состоянии высокой ионной проводимостью  $\sigma$ , сравнимой с проводимостью жидких электролитов и расплавов солей ( $10^{-1} - 10^{-3}$  Ом $^{-1}$  см $^{-1}$ ). И. с. можно разделить на 2 типа. 1) Ионные кристаллы, способные находиться в зависимости от темп-ры в двух состояниях, из к-рых низкотемпературное характеризуется малой проводимостью (диэлектрик или полупроводник), а высокотемпературное — аномально высокой ионной проводимостью (суперионное состояние). Суперионное состояние обнаружено, напр., у  $\text{Ag}_2\text{S}$ ,  $\text{AgI}$ ,  $\text{AgBr}$ ,  $\text{CuBr}$ ,  $\text{Cu}_2\text{S}$ ,  $\text{CuCl}$ ,  $\text{RbAg}_4\text{I}_5$ , в к-рых мигрирует металлич. катион (рис. 1).




Рис. 1.

ионообменные смолы, обладающие вязкостью ионной проводимостью благодаря наличию электроактивных добавок.

Определяющим свойством кристаллич. И. с. является полная или частичная разупорядоченность подрешётки атомов одного сорта в упорядоченной структуре остальных атомов. Наглядным образом И. с. является жесткокристаллический каркас (матрица), прочитанный «ионной жидкостью». Для И. с. характерна рыхлость структуры с большим числом свободных позиций для подвиж-




Рис. 2. Структура  $\text{AgI}$  в суперионной фазе (при  $T > 147$  °C). В элементарной ячейке 2 иона проводимости  $\text{Ag}^+$  статистически распределены по 42 разрешённым позициям 3 типов.


ионов. Разрешённые позиции в совокупности образуют одно-, двух- или трёхмерную сетку проводящих каналов (рис. 2). Подвижные ионы могут занимать несколько положений в элементарной ячейке и легко мигрировать между ними и, следовательно, по всей кристаллической решётке матрицы. Движение ионов проводимости в кристалле является сложным и сочетает в себе колебания ионов в потенциальных ямах и диффузионные перескоки из одного положения равновесия в другое. При этом время осцилляций в потенциальной яме и время пролёта над барьером имеют одинаковый порядок. Кроме того, возбуждения системы подвижных ионов сильно связаны с колебаниями матрицы.

Фазовый переход из одного состояния в другое сопровождается скачкообразным разупорядочением одной из подрешёток. Др. подрешётка (матрица) может претерпевать при этом структурные изменения, сохраняя, однако, жёсткость. У нек-рых И. с. не найдена диэлектрическая фаза (теоретически допустимо существование И. с., у к-рых одна из подрешёток разупорядочена вплоть до  $T=0$  K). Одновременно с переходом в суперионное состояние наблюдаются аномалии в температурных зависимостях термодинамич. и кинетич. характеристик.

Механизмы переноса заряда И. с. многообразны. Проводимость может быть собственной или примесной, чисто ионной, вакансационной или смешанной. Чаще всего она осуществляется ионами малого радиуса элементов первой группы периодич. системы ( $\text{H}^+$ ,  $\text{Li}^+$ ,  $\text{Na}^+$ ,  $\text{Ag}^+$  и др.), а также катионами с большим зарядом ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Nd}^{2+}$ ), анионами ( $\text{Fe}^{2-}$ ,  $\text{O}^{2-}$ ), кластерными ионами ( $\text{NH}_4^+$ ,  $\text{OH}^-$ ). Катионные проводники более распространены и важны ввиду больших значений  $\sigma$  при темп-рах  $T \sim 300$  K.

Ионная проводимость И. с. может обладать анизотропией. Для нек-рых И. с. показатель анизотропии достигает  $10^3 - 10^4$ . Электронная проводимость у них обычно гораздо меньше ионной, хотя у нек-рых И. с. (напр.,  $\text{Ag}_2\text{S}$ ) она имеет сопоставимое значение.

Рис. 3. Зависимость ионной проводимости  $\sigma$  (ом $^{-1}$  см $^{-1}$ ) от температуры  $T$  (°C) для ионных суперпроводников и обычных ионных кристаллов (диэлектриков) в сравнении с диэлектриками.



С высокой ионной проводимостью И. с. связаны большие значения коэф. диффузии  $D$  подвижных ионов ( $D \sim 10^{-5}$  см $^2$ /с) в сравнении с  $D \sim 10^{-8}$  см $^2$ /с для обычных твёрдых тел вблизи темп-ры плавления. Проводимость и диффузия И. с. имеют термоактивационный характер:

$$\sigma = \sigma_0 / T \exp (\mathcal{E}_\sigma / kT); \quad D = D_0 \exp (\mathcal{E}_D / kT).$$

Здесь  $\mathcal{E}_\sigma \sim \mathcal{E}_D \sim 0,1$  эВ — энергия активации, на порядок величины меньшая энергия образования дефектов в обычных ионных кристаллах. На рис. 3 приведены зависимости  $\sigma(T)$  для И. с. в сравнении  $\sigma(T)$  диэлектриков; видно резкое различие в величинах  $\sigma$  и  $\mathcal{E}_\sigma$  (наклон кривых). Ионная проводимость определяет электрические свойства И. с. до частот порядка  $10^{12}$  Гц. В области оптических частот И. с. ведут себя как полупроводники или диэлектрики.