

рактерно для пластичных М. В конце этого участка наступает разрушение (точка С).

Сопротивление М. воздействию внешн. механич. сил описывается модулями упругости. Характерный порядок их величины для $M \sim 10^{12}$ дин/см² (10^{11} Н/м²), различные компоненты тензора модулей упругости одного М. отличаются в неск. раз, а у разных М. могут отличаться в десятки раз. Поликристаллы при отсутствии текстуры в упругом отношении изотропны, и для описания их механич. свойств достаточно двух модулей, напр. модуля Юнга E и модуля сдвига G (табл. 9).

Табл. 9.— Модули упругости E и модули сдвига G (в Н/м²) для металлических монокристаллов и поликристаллов

| Металл | $E_{(100)} \times 10^{-9}$ | $E_{(111)} \times 10^{-9}$ | $E \cdot 10^{-9}$ (поликристалл) | $G_{(100)} \times 10^{-9}$ | $G \cdot 10^{-9}$ (поликристалл) |
|------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Na | — | — | 9,1 | — | 3,5 |
| Al | 64,1 | 77,4 | 71,9 | 19,0 | 27,2 |
| Ti | — | — | 108,0 | — | 40,6 |
| Fe | 132,0 | 277,0 | 217,0 | 113,0 | 84,7 |
| Cu | 68,0 | 210,0 | 125,0 | 76,7 | 46,4 |
| Au | — | — | 80,2 | — | 28,2 |
| Pb | 11,0 | 39,6 | 16,6 | 14,7 | 5,7 |
| Zn | — | — | 94,0 | — | 37,3 |
| W | 397,0 | 399,0 | 396,0 | 155,0 | 151,0 |

Величина упругих модулей определяется межатомными взаимодействиями и потому коррелирует с энергией связи U , необходимой для разделения твёрдого тела на отд.нейтральные атомы при $T = 0$ К. Так, у W энергия связи на 1 атом равна $U = 2,3$ эВ, $G = 152$ ГПа; у Cs энергия связи $U = 0,2$ эВ, $G = 0,39$ ГПа (у Cs — наименьший среди М. модуль сдвига). При увеличении темп-ры T модули упругости монотонно убывают, изменение модуля в интервале от 0 К до T_{pl} составляет ок. 50% исходного значения. В области упругого погружения в М. возможно проявление внутреннего трения. М. с низким уровнем внутр. трения, слабо рассеивающие энергию колебаний, используются при изготовлении акустич. резонаторов музыкальных инструментов.

Пластич. деформация М. осуществляется относит. сдвигом (скольжением) параллельных атомных плоскостей и двойникование (см. Пластичность). Предел текучести в монокристаллах анизотропен и зависит от плоскости и направления, вдоль к-рых происходит скольжение. Совокупность плоскости и направления скольжения образует систему скольжения. В каждом кристалле существует система скольжения, в к-рой критич. величина внешн. напряжения для начала скольжения минимальна (напряжение лёгкого скольжения t , табл. 10).

Табл. 10.— Напряжение лёгкого скольжения при 300 К

| Металл | Чистота, % | Плоскости скольжения | Направление скольжения | $t \cdot 10^{-7}$ Н/м ² |
|------------|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Ag | 99,999 | {111} | [110] | 0,038 |
| Al | 99,994 | {111} | [110] | 0,08 |
| Cu | 99,98 | {111} | [110] | 0,05 |
| Fe | 99,96 | {110} | [111] | 2,80 |
| Mo | зональная плавка | {110} {112} | [111] | 7,30 |
| Zn | 99,999 | {0001} | [1120] | 0,018 |
| Ti | 99,990 | {1010} | [1120] | 1,40 |

В случае механич. двойникования происходит сдвиг области кристалла в положение, зеркальное относительно области, не испытавшей сдвиг. Механич. напряжение, необходимое для возникновения двойника, больше, чем для обычного скольжения. Время образования двойника составляет неск. мкс.

Теоретически сопротивление М. пластич. деформации и разрушению составляет $10^{-1}G$. Экспериментально

пластич. деформации и разрушение наблюдаются при напряжениях 10^{-4} — 10^{-2} . Это различие обусловлено существованием дислокаций. Движение дислокаций вдоль определ. плоскостей в кристалле обеспечивает сдвиг одной части кристалла относительно другой. Сопротивление решётки движению дислокаций (с и л а П а й е р л с а — Н а б а р р о) составляет 10^{-3} — $10^{-2} G$. Силы Пайерлса — Набарро в М. с чисто металлич. связью малы, т. к. эта связь не является направленной и слабо меняется при изменении атомной конфигурации вблизи дислокации. В М. с компонентой ковалентной связи, имеющих объёмноцентриров. решётку, сопротивление скольжению несколько больше, однако всё же мало по сравнению с чисто ковалентными кристаллами (отсюда высокая пластичность).

Прочность и пластичность М. обусловлены также взаимодействием дислокаций между собой и с др. дефектами, примесями и их скоплениями, границами раздела фаз, включениями др. фаз. Величина этих взаимодействий пропорциональна G . В процессе развития пластич. деформации происходит «размножение» дислокаций, к-рое приводит к затруднению их движения, т. е. к увеличению сопротивления металла пластич. деформации (деформационное упрочнение, или наклеп). Сопротивление М. пластич. деформации возрастает с увеличением степени деформации как $G\sqrt{\eta}$, где η — плотность дислокаций. В отожжённых (недеформированных) металлич. кристаллах плотность дислокаций $\sim 10^7$ — 10^8 см⁻², сильная пластич. деформация приводит к её увеличению до 10^{11} — 10^{12} см⁻².

При $T > 0,5 T_{pl}$ в пластич. деформации начинают играть существ. роль точечные дефекты, в первую очередь вакансии, к-рые, оседая на дислокациях, приводят к их выходу из плоскостей скольжения. Если этот процесс достаточно интенсивен, то деформация не сопровождается упрочнением: М. «текёт» с пост. скоростью при неизменной нагрузке (ползуучесть). Релаксация напряжений и разрядка дислокаций, структуры обеспечивают высокую пластичность М. при их горячей обработке. Отжиг сильно деформиров. металлич. монокристаллов нередко приводит к образованию поликристаллов с малой плотностью дислокаций внутри зёрен.

При увеличении плотности дислокаций образуются их скопления, являющиеся концентраторами внутр. напряжений. Вследствие этого в области скопления дислокаций могут образоваться микротрещины, рост к-рых приводит к разрушению. В отличие от др. твёрдых тел в М. достаточные для образования трещин внутр. напряжения развиваются при больших степенях пластич. деформации. В М. до разрушения в большинстве случаев происходит заметное развитие пластич. деформации, приводящее к ослаблению концентрации напряжений и торможению роста трещины (в язкое разрушение). Если движение дислокаций вблизи вершины трещины затруднено, концентрация напряжений ослабляется незначительно, происходит хрупкое разрушение.

Механич. характеристики М. можно изменять в широких пределах термич. и механич. обработкой, а также введением примесей (легир. и пр.). Улучшение механич. свойств М. основано на изменении условий движения, размножения и торможения дислокаций. В качестве материалов для изготовления конструкций чистые М. непригодны из-за их малой прочности. Напр., предел прочности Fe (техн. чистоты) $\sim 0,30$ — $0,35$ ГПа, тогда как высокопрочные легиров. стали (сплавы Fe с С и др. М.) имеют предел прочности от 1,5 до 4,5 ГПа (см. Механические свойства материалов).

Лит.: Бернштейн М. Л., Займовский В. А., Механические свойства металлов, 2 изд., М., 1979; Физическое металловедение, под ред. Р. Кана, П. Хаазена, пер. с англ., 3 изд., т. 3, М., 1987.

В. С. Крапотин. МЕТАМАГНЕТИК — антиферромагнетик, в к-ром при наложении магн. поля H_i вдоль оси антиферромагнетизма отсутствует явление опрокидывания магн. подрешёток (т. н. спин-флоп переход, см. Ориентация-