


туры через широкозонный эмиттер без потерь на межзонное поглощение.

Переизлучение света, излучаемого в направлении к подложке, в спец. фотолюминесцентном слое, ширина запрещённой зоны к-рого меньше или равна ширине запрещённой зоны активной области, позволяет в 2—2,5 раза повысить $\eta_{\text{вн}}$. Эти гетероструктуры (рис. 2)

Рис. 2. Схематическое изображение изменения ширины запрещённой зоны гетероэпитаксиальных ФЭЛ-структур: 1 — область излучательной рекомбинации; 2 — область переизлучения.



называют фотоэлектролюминесцентными (ФЭЛ-структурами).

В ДГ, содержащей активную узкозонную область, заключённую между двумя широкозонными эмиттерами, прозрачными для генерируемого излучения, и не содержащей поглащающий свет подложки (т. н. многоходовые двойные гетероструктуры, МДГ), фотоны, отразившиеся от поверхности внутрь кристалла, могут после многократных отражений внести вклад в выходящее излучение. При этом потеря фотонов на поглощение в активной области $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ не наблюдается в связи с тем, что поглощение происходит с переизлучением, квантовый выход к-рого близок к 1. Многоходность приводит к резкому возрастанию $\eta_{\text{вн}}$. Так, в С. на основе МДГ $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ (рис. 3) достигнут $\eta_{\text{вн}} = 21\%$ в красной области спектра и 38% в ИК-диапазоне.

Для снижения потерь света на полное внутреннее отражение на границе полупроводника с окружающей средой применяют следующие меры. 1) Выполняют кристалл в виде полусфера или усечённой сферы (сфера Вейерштрасса); в этом случае размер r — n -перехода существенно меньше диаметра полусферы; 2) помещают кристалл в среду с показателем преломления $n_{\text{возд}} < n < n_p$ для увеличения критич. угла (напр., использование прозрачного эпоксидного компаунда с $n = 1,5—1,6$ увеличивает выход излучения из кристалла в 2,5—3 раза); 3) применяют

Характеристики светодиодов

Излучающая структура и подложка	Цвет свечения	$\lambda_{\text{макс.}}$, нм	Квантовый выход, $\eta_{\text{вн.}}$, %, макс. значение	Сила света $I_0 \cdot 10^{-3}$ кд при токе 20 мА, макс. значение
ГС $\text{Ga}_{0,65} \text{Al}_{0,35}$ As/GaAs	красный	660	6	500
ДГ $\text{Ga}_{0,65} \text{Al}_{0,35}$ As/GaAs	—»—	—»—	—	1000
МДГ $\text{Ga}_{0,65} \text{Al}_{0,35}$ As/GaAlAs	оранже-вый	630 ± 5	0,6	300
$\text{GaAs}_{0,65} \text{P}_{0,35}$:N/GaP	жёлтый	585 ± 5	0,25	200
$\text{GaAs}_{0,65} \text{P}_{0,35}$:N/GaP	жёлто-зелёный	565 ± 2	0,5	400
ГаP/GaP	зелёный	555 ± 1	0,2	200
SiC/SiC-6Н	синий	480	0,04	12
SiC/SiC-4Н	фиолето-вый	423	0,001	1
ГаAs:Si/GaAs	ИК-излучение	930 ± 10	28	—
ДГ $\text{Ga}_{0,6} \text{Al}_{0,1}$ As/GaAs	—»—	850 ± 30	7	—
МДГ $\text{Ga}_{0,6} \text{Al}_{0,1}$ As/GaAlAs	—»—	—»—	38	—

Рис. 3. Схематическое изображение изменения ширины запрещённой зоны МДГ в системе $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$.



плоские кристаллы с мезаструктурой, позволяющие за счёт «внутр. фокусировки» излучения повысить вывод излучения в 2—3 раза; 4) создают диффузно-рассеивающую излучающую поверхность, улучшающую условия вывода излучения для лучей, падающих на границу раздела под углом, большим критического; это позволяет повысить вывод света в 1,5—2 раза.

Быстродействие излучающих диодов или предельная частота модуляции излучения ограничивается временем жизни неосновных носителей:

$$P_\omega/P_0 = [1 + (\omega\tau)^2]^{-1/2},$$

где P_ω — мощность излучения на частоте ω , P_0 — мощность немодулиров. излучения, τ — время жизни неосновных носителей. Время нарастания и спада излучения по уровням 0,1—0,9 для С. из высокoeffективных МДГ в системе $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$ с красным и ИК-излучением составляет 15—25 нс.

Технология светодиода основана на использовании эпитаксиальных методов: жидкостной эпитаксии, газотранспортной эпитаксии, МОС-гидридной эпитаксии.

Обобщённые данные по характеристикам светодиодов приведены в табл., а типичные спектры излучения — на рис. 4.

Области применения: сигнальная индикация, подсветка постоянных надписей, отображение мнемонич. информации, блоки матриц бесшовной сты-




Рис. 4. Типичные спектры излучения светодиодов.