

длинноволновой области лежит край фундам. поглощения у кристаллов типа $A_{II}B_{VI}$ (напр., у ZnS $\epsilon_g = 3,6$ эВ, у CdS $\epsilon_g = 3,4$ эВ), у кристаллов типа $A_{III}B_V$ (напр., у $AsGa$ $\epsilon_g = 1,52$ эВ) и кристаллов, образованных элементами IV группы периодич. системы элементов. В этих кристаллах, являющихся полупроводниками, даже при комнатной темп-ре в зоне проводимости находятся электроны, возбуждённые тепловым движением. Органические кристаллы, элементарная ячейка к-рых состоит из одной или неск. молекул, обладают спектрами, сходными с молекулярными. Кристаллы, состоящие из насыщенных углеводородов, поглощают (как и исходные молекулы) излучение в далёкой УФ-области. В спектрах кристаллов, построенных из ароматич. и гетероциклич. молекул, край фундам. поглощения лежит в ближней УФ- и синей областях спектра. Фундам. поглощение в них связано с возбуждением коллективизированных π-электронов.

При межзонном поглощении света электроны из валентной зоны переходит в зону проводимости, а в валентной зоне образуется дырка. Если переход осуществляется не на самом краю фундам. полосы, то электрон и дырка быстро (за время $\sim 10^{-12}-10^{-13}$ с) отдают избыток энергии и импульс фононам и оказываются соответственно на две зоны проводимости и вверху валентной зоны. При рекомбинации они испускают квант света, близкий по величине энергии запрещённой зоны,— возникает т. н. краевая люминесценция. Образование свободных электронов и дырок приводит к фотопроводимости кристалла, спектр возбуждения к-рой наряду со спектрами поглощения и люминесценции позволяет изучать структуру энергетич. зон кристалла (см. *Фотоэлектрическая спектроскопия*).

Кроме процессов рождения и рекомбинации свободных пар электронов и дырок в кристалле могут происходить процессы образования электронно-дырочных пар, связанных кулоновскими силами,— *экзитоны*. Естественно, энергия образования экзитона на величину энергии кулоновского взаимодействия меньше, чем энергия образования свободных электронов и дырок, поэтому экзитонные полосы поглощения лежат с ДВ-стороны от полосы фундам. поглощения. Экзитон имеет энергетич. спектр, регистрируемый аналогично спектру атома водорода, но вместо массы электрона используют эф. массу, а также учитывают влияние на электронно-дырочную пару эф. диэлектрич. проницаемости, создаваемой атомами кристалла. Энергия ионизации экзитона (т. е. расстояние в спектре от края фундам. поглощения) $\sim 10^{-2}$ эВ в кристаллах типа $A_{II}B_V$ и ~ 1 эВ для щёлочно-галоидных кристаллов. Боровский радиус экзитона по величине равен неск. постоянным решёткам для щёлочно-галоидных кристаллов и неск. десяткам постоянных решёток для кристаллов $A_{II}B_V$ или кристаллов элементов IV группы Ga, Si (экзитоны большого радиуса, или *Ванье — Мотта экзитоны*). В молекулярных кристаллах экзитон можно рассматривать как возбуждение отд. молекулы, к-рое индуционно-резонансным путём может мигрировать по кристаллу (экзитоны малого радиуса, или *Френкеля экзитоны*).

При комнатной темп-ре экзитонные полосы уширены до величины $\sim 10^2$ см $^{-1}$ вследствие колебаний атомов кристалла. При понижении темп-ры в экзитонных спектрах проявляется структура, связанная с бесфононными переходами и переходами с участием конечного числа оптич. фононов. *Бесфононные линии* могут описывать водородоподобную структуру спектра экзитонов *Ванье — Мотта*, структуру, связанную со строением подзон и с т. н. *давыдовским расщеплением* в спектрах экзитонов *Френкеля*.

В экзитонах с большим дипольным моментом, возбуждаемых резонансным эл.-магн. полем, невозможно разделить поле на кулоновскую и поперечную составляющие, и их необходимо рассматривать вместе с полем как особую частицу — светоэкзитон, или *поларитон*. Эти

возбуждения создают в спектре полосы, являющиеся ДВ-продолжением экситонных полос. Переходами в электронной подсистеме кристалла обусловлено также поглощение при возбуждении поверхностных волн (т. н. поверхностных поларитонов). Поглощение, связанное с этими квазичастицами, не может наблюдаться методами классич. абсорбционной спектроскопии, т. к. прямое поглощение фотона поверхностью поларитоном запрещено законами сохранения энергии и импульса. Возбуждение поверхностных поларитонов осуществляется либо методом нарушенного полного внутреннего отражения, либо при отражении света от поверхности кристалла, на к-рой имеется периодич. структура. Полосы поверхностных поларитонов расположены с ДВ-стороны от соответствующих объёмных возбуждений, и их спектральное положение в соответствии с кривой дисперсии зависит от угла падения световой волны и периода поверхности структуры.

С электронной подсистемой связано поглощение при внутризонных переходах в полупроводниках, проявляющихся в виде широких слабоструктуриров. полос в ИК-области спектра. Поглощение и рассеяние света в кристаллах, обладающих упорядоченной спиновой решёткой (напр., ферромагнетиках), могут проявляться в возбуждении магн. дипольного момента (*магноны, спиновые волны*).

Наряду с переходами между уровнями в электронной подсистеме всего кристалла, в спектрах кристаллов проявляются переходы между локальными уровнями дефектов кристаллич. структуры (дефекты кристаллич. структуры осн. вещества или атомы примесей). Дефекты образуют в кристаллах центры поглощения (*центры окраски*) и *центры люминесценции*. Примером простейшего центра окраски в щёлочно-галоидных кристаллах являются *F-центры*, представляющие собой анионную вакансию, захватившую электрон. Система уровней такого центра аналогична системе уровней атома водорода, только смещённой в ДВ-область и уширенной вследствие взаимодействия с колебаниями атомов кристаллич. структуры. Напр., в кристаллах LiF *F*-центры дают полосу поглощения с длиной волны $\lambda_{\max} = 248$ нм. При увеличении концентрации *F*-центров в спектре поглощения проявляются агрегатные *F*-центры, напр. *F₂*-центры, состоящие из двух *F*-центров в соседних узалах решётки и имеющие переходы, аналогичные переходам в молекуле водорода. В LiF *F₂*-центры дают полосы поглощения с длиной волны $\lambda_{\max} = 445$ нм. Аналогично в спектрах поглощения и люминесценции проявляются полосы, связанные с F_{3^-} , F_{2^-} , F_1^- -центрами и т. д.

Уровни энергии внутри запрещённой зоны образуют также примеси, к-рые могут участвовать как в поглощении, так и в люминесценции. Если переходы в атомах примеси происходят во внешних электронных оболочках, то полосы оказываются сильно уширенными в результате взаимодействия атомов с фононами решётки, как и полосы, принадлежащие центрам окраски и молекулярным примесям в органич. кристаллах. При понижении темп-ры в спектрах проявляются бесфононные линии и *фононные крыла*, расположенные в спектре поглощения — в осн. с КВ-стороны от бесфононной линии и с ДВ-стороны в спектрах испускания. Бесфононные линии в спектрах поглощения и испускания совпадают, а фононные крылья зеркально симметричны (см. *Степанова универсальное соотношение*). Фононные крылья в низкотемпературных спектрах обусловлены взаимодействием электронов с акустич. фононами. Отношение интенсивности бесфононной линии к интенсивности в фононном крыле определяется т. н. *Дебая — Уоллера фактором*, зависящим от константы электрон-фононного взаимодействия. Примеси, создающие широкие интенсивные полосы поглощения в видимой области, приводят к изменению видимой окраски кристалла, напр. у драгоценных камней. Так,