

вещество с последующим его разложением по λ . С. о. поглощения, рассеяния и отражения характеризуются долей энергии света каждой длины волны, соответственно поглощённой $[k(\lambda)]$, рассеянной $[\alpha(\lambda)]$ или отражённой $[R(\lambda)]$ веществом. При рассеянии монохроматич. света длины волны λ молекулами может происходить комбинационное рассеяние света, спектр к-рого характеризуется распределением энергии рассеянного света по изменённым (комбинационным) длинам волн.

С. о. регистрируют с помощью фоторегистрац. методов, фотоэлектрич. приёмниками излучения, термоэлементами и болометрами (в ИК-области) и т. д. В видимой области С. о. можно наблюдать визуально.

По виду С. о. могут быть линейчатыми, состоящими из отд. спектральных линий с определ. дискретными значениями λ , полосатыми, состоящими из отд. полос, каждая из к-рых охватывает нек-рый интервал λ , и сплошными (непрерывными), охватывающими широкий диапазон λ . (Строго говоря, спектральная линия всегда имеет нек-рую конечную ширину, характеризуемую нек-рым интервалом λ ; см. Ширина спектральной линии.)


С. о. возникают при квантовых переходах между уровнями энергии атомов, молекул, твёрдых и жидких тел. С. о. испускания соответствуют возможным квантовым переходам с верхних возбуждённых уровней энергии на нижние, С. о. поглощения — с нижних уровней на верхние.

Вид С. о. зависит от состояния вещества. Если при заданной темп-ре вещество находится в состоянии термодинамич. равновесия с излучением (см. Термическое излучение), оно испускает сплошной спектр, распределение энергии в к-ром по λ (или v) даётся Планка законом излучения. Обычно термодинамич. равновесие излучения с веществом отсутствует и С. о. могут иметь самый различный вид. В частности, для атомов характерны линейчатые С. о., возникающие при квантовых переходах между электронными уровнями энергии (см. Атомные спектры); для простейших молекул типичны полосатые спектры, возникающие при переходах между электронными, колебат. и вращат. уровнями энергии (см. Молекулярные спектры).

Разл. оптич. диапазонам v (или λ) соответствуют разл. энергии фотонов $hv = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2$ (\mathcal{E}_1 и \mathcal{E}_2 — энергии уровней, между к-рыми происходит переход). В табл. приведены для трёх диапазонов длин волн примерные интервалы λ , v , волновых чисел v/c , энергий фотонов hv , а также темп-р излучения T , характеризующих энергию фотонов согласно соотношению $kT = hv$.

С. о. применяются для исследования строения и состава вещества (см. Спектроскопия, Спектральный анализ).

Лит.: Ландсберг Г. С., Оптика, 5 изд., М., 1976; Фриш С. Э., Оптические спектры атомов, М.—Л., 1963; М. А. Ельяшевич.



Примеры сперимагнитных структур.

ных системах класса «редкоземельный металл (с ненулевым орбитальным моментом атомов) — ферромагн. металл группы железа», напр. Nd—Co, Nd—Fe, Dy—Co, Dy—Fe [2]. В случае хим. неразличимости магн. атомов сперимагнитная структура тождественна асперомагнитной.

Лит.: 1) Соуэ J. M. D., Amorphous magnetic order, «J. Appl. Phys.», 1978, v. 49, № 3, p. 1648; 2) Taylor R. C. и др., Magnetic properties of amorphous neodymium-transition-metal films, «J. Appl. Phys.», 1978, v. 49, № 5, p. 2885.

М. В. Медведев.

СПЕРОМАГНЕТИЗМ (от греч. *spéiro* — рассеиваю, разбрасываю) — магн. состояние аморфного магнетика, в к-ром равновесные ориентации локализованных магнитных моментов распределены в пространстве хаотически (суммарная намагниченность отсутствует) и корреляции между ориентациями близлежащих атомных магн. моментов исчезают на интервале неск. межатомных расстояний [1]. Осн. микроскопич. причиной возникновения С. является существование хаотической одноионной магнитной анизотропии типа «лёгкая ось» с энергией $D\Sigma_i(n_iS_i)^2$ (где $D > 0$ [2 и 3]), к-рая в случае относительно малого значения параметра обменного взаимодействия ($J > 0$ или $J < 0$, $D/J \gtrless 1$) вынуждает эф. моменты S_i подстраиваться к хаотически распределённым локальным осям лёгкого намагничивания n_i . Такой механизм характерен для металлич. стёкол типа «редкоземельный металл (с ненулевым орбитальным моментом ионов) — благородный или переходный металл», напр. аморфные системы типа Dy—Cu, Tb—Ag. По своей магнитной атомной структуре и осн. особенностям магн. свойств сперомагнетики — частный случай спиновых стёкол. Термин «спиновые стёкла» чаще относят к магнетикам, в к-рых величина и знак обменного взаимодействия меняются случайным образом, в силу чего атомные магн. моменты в них ориентированы хаотически.

В случае нарушения сферич. симметрии распределения случайных ориентаций магн. моментов возникает состояние, называемое а сперомагнетизом (сокращение от «асимметричный сперомагнетизм»), с ненулевой намагниченностью, т. к. большая часть атом-

Диапазон	λ , мкм	v , с^{-1}	v/c , см^{-1}	hv , эВ	T , К
ИК-излучение . . .	10^3 —0,74	$3,0 \cdot 10^{11}$ — $4,0 \cdot 10^{14}$	10^1 — $1,35 \cdot 10^4$	$1,25 \cdot 10^{-1}$ — $1,7$	14 — $2,0 \cdot 10^4$
Видимое излучение . . .	$0,74$ —0,40	$4,0 \cdot 10^{14}$ — $7,5 \cdot 10^{14}$	$1,35 \cdot 10^4$ — $2,5 \cdot 10^4$	$1,7$ — $3,1$	$2,0 \cdot 10^4$ — $3,6 \cdot 10^4$
УФ-излучение . . .	$0,40$ — 10^{-3}	$7,5 \cdot 10^{14}$ — $3,0 \cdot 10^{16}$	$2,5 \cdot 10^4$ — 10^6	$3,1$ — 125	$3,6 \cdot 10^4$ — $4,1 \cdot 10^6$

СПЕРОМАГНЕТИЗМ (от греч. *spéiro* — рассеиваю, разбрасываю) — магн. состояние аморфного твёрдого тела с двумя или большим числом хаотических подсистем химически различающихся магн. атомов (ионов), в к-ром по крайней мере одна из подсистем магн. моментов атомов «заморожена» так, что образует асперомагнитную структуру [1] (см. Сперомагнетизм). Результатирующие магн. моменты каждой из подсистем магн. атомов могут быть направлены как параллельно, так и антипараллельно друг другу (рис.), т. е. сперомагнетик является хаотическим неколлинеарным ферромагнетиком. С. наблюдался в нек-рых аморф-

ных магн. моментах образует острые углы с направлением намагниченности, а меньшая часть — тупые (рис.). Асперомагнетизм (своегообразный неколлинеарный ферромагнетизм) является состоянием промежуточного типа между состоянием спинового стекла и обычным коллинеарным ферромагнетизмом. Поэтому он обладает как особенностями спин-стекольского состояния (эффекты магн. вязкости и необратимости магн. изменений из-за наличия многократно вырожденных минимумов свободной энергии, отделённых друг от друга потенц. барьерами), так и дальним ферромагн. порядком [4]. Однако асперомагнетизм является метастабильным состоя-